

## Apéndice B

Rastreo del material siguiendo hoja de proceso						
						Realizó: L.Seres
No. de materia prima	8000 30 044		Fecha de recibo		4/21/2003	
Especif. del material	5 x 129		Hora de recibo		15:18	
No. de remisión	925 032		No. parte a fabricar		3 122 914 00	
Proveedor	Worth USA		Descripción		Rondana de Arrastre	
No.	HP	Paso	Estación y máquina	Inicio de proceso	Fin de proceso	Observaciones
1		Ajuste en Prensas	Ajuste Prensa 124	11/6/03 7.00	11/6/03 7.53	T. Ajuste: 0.88 hr.
2	10	Troquelado	Prensa 124	11/6/03 7.53	11/6/03 10.51	Cant. 9152
3		Liberación Prensas	Área Liberación Prensas	11/6/03 10.51	11/6/03 13.20	
4		Tr. en Pr. T.T.	Área de Tr. en Pr. Cementado	11/6/03 13.20	18/6/03 10.45	Traslado a L. Sales: 3175 Saldo: 5977. 7 días como WIP
5	20	Cementada	L. De Sales	18/6/03 10.45	18/6/03 13.30	Cant. 3175
6		Tr. en Pr. T.T.	Área de Tr. en Pr. Enderezado	18/6/03 13.30	20/6/03 12.18	2 días como WIP
7		Ajuste en T.T.	Ajuste en Pr. Brunnhubber	20/6/03 12.18	20/6/03 16.03	T. Ajuste: 3.75 hr
8	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	20/6/03 20.30	20/6/03 23.22	Cant. 415
9	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	21/6/03 2.00	21/6/03 6.30	Cant. 1040
10	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	23/6/03 8.00	23/6/03 16.00	Cant. 1530
11	98	Fosfatizado	L. de Fosfato	23/6/03 14.30	23/6/03 16.10	Cant. 2580. Traslado a Almacén de Componentes Terminados
12	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	23/6/03 17.45	23/6/03 19.40	Cant. 191
13		Tr. en Pr. T.T.	Área de Tr. en Pr. En L. de Sales	11/6/03 13.20	23/6/03 20.50	Traslado a L. Sales: 1275 Saldo: 4702. 12 días WIP
14	20	Cementada	L. De Sales	23/6/03 20.50	23/6/03 21.50	Cant. 1275
15	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	23/6/03 22.00	24/6/03 1.00	Cant. 104
16	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	24/6/03 2.00	24/6/03 6.00	Cant. 200
17	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	24/6/03 7.00	24/6/03 16.00	Cant. 470
18	98	Fosfatizado	L. de Fosfato	24/6/03 9.40	24/6/03 10.40	Cant. 400. Traslado a Almacén Componentes Terminados
19	98	Fosfatizado	L. de Fosfato	24/6/03 15.20	24/6/03 16.05	Cant. 400. Traslado a Almacén de Componentes Terminados
20	30	Enderezado	Pr. Brunnhubber	24/6/03 17.20	25/6/03 1.00	Cant. 500
21	98	Fosfatizado	L. de Fosfato	25/6/03 11.50	25/6/03 12.40	Cant. 1000. Traslado a Almacén de Componentes Terminados